VITOPAINT **Fiche technique N° VI3512** ***11-2013*** Annule et remplace les éditions précédentes	**Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1** **BOIS BRUT :** EUROPEENS FEUILLUS - EUROPEENS RESINEUX - TROPICAUX MI-DURS - CONTRE-PLAQUE - AGGLOMERE - ISOREL DUR **BOIS LASURÉ & VERNIS**	**Vitobois'O Lasure Opaque** **Protection et décoration des bois** **INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR** **± 12 m²/L**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Lasure pour la protection et la décoration des bois.
Formulée à base de résine alkyde en émulsion dans l'eau.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2 / 4a

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Boiseries : portes, fenêtres, volets, charpentes et barrières (sur bois brut, lasuré et vernis).

Qualités dominantes :

- **Microporeuse, laisse respirer le bois.**
- **Stable à la lumière, assure la longévité des teintes dans le temps.**
- **Masque les hétérogénéités du support tout en laissant transparaître les veines du bois.**
- **Imperméable aux eaux de ruissellement : protège efficacement contre les intempéries.**

Caractéristiques pratiques :



= ± 12 m²/L

= 6 h

= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect :** satiné
- **Rendement :** ± 12 m²/L (*suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application*).
- **Matériel :** brosse
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration : système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).**
- **Conditionnement : 10 L - 3 L – 1 L**

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,12 à 1,22 • **Extrait sec (Pondéral) :** 39 à 43 %
- **Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010).**
  Ce produit contient max 50 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60° : 15**



MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Sur bois neuf ou ancien non peint :** poncer et dépoussiérer. Si le bois présente des traces grasses, dégraisser avec un produit adapté. **Bien dégraisser les bois anti-siccatifs (qui empêche le produit de sécher).**
- **Sur bois lasuré ou vernis :** assurer une parfaite adhérence du film en place.
  - Soit poncer et dépoussiérer la surface.
  - Soit dégraisser avec une lessive alcaline, puis rincer et laisser sécher.
- **Sur bois riches en tanin :** imprimer avec FONDUR de notre gamme VITOBOIS'O

Application :

Après les travaux de préparation du support, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- Appliquer 2 couches successives, dans le sens du bois et en tirant pour bien répartir le produit. Respecter un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches. Sur bois usuels, diluer préalablement le produit à 3 % d'eau avant application de la 1ère couche.
- Pour éliminer les remontées des fibres du bois, effectuer un léger ponçage entre chaque couche.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

FDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures
ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96
Mail: vitopaint@theolaur.com Web : www.theolaur.com
SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015